Revêtement Extérieur

Produit et Soumission

DESCRIPTION

Glasroc X est produit avec une haute technologie avec son noyau renforcé contre l'humidité et l'eau et recouvert des deux côtés d'une fibre de verre blanche spéciale sur laquelle est écrit "**Glasroc X".**

- Il est utilisé comme panneau d'appui sous toutes sortes de revêtements. (y compris les revêtements métalliques, le PVC, les revêtements en bois et les revêtements en briques décoratives).
- A l'intérieur, il est utilisé pour toutes les zones humides et les zones à forte humidité des résidences et des bâtiments commerciaux.
- A l'extérieur, il permet une installation rapide sur le mur extérieur, les soffites, les applications... qui nécessitent une résistance élevée à l'humidité et au feu et où 'on souhaite augmenter les performances d'isolation.

CANDIDATURE

- Il est fixé sur les profils existants à l'aide de vis extérieures résistantes à la corrosion, à intervalles verticaux de 20 cm.

PROPRIÉTÉS

- **Les Glasroc X** ont une résistance à l'eau supérieure grâce à leur structure centrale renforcée.
- Grâce à sa légèreté, il est facile à transporter et à appliquer, ce qui réduit le temps de travail. Il est plus léger que les panneaux à base de ciment et que les systèmes muraux traditionnels.
- Testé conformément à la norme TS EN 13501-1, il s'agit d'un matériau de construction ininflammable de classe A1.
- Il peut être appliqué sur des systèmes muraux traditionnels ou sur des systèmes de profilés en bois ou en métal.
- Il peut être coupé et façonné à l'aide d'un couteau utilitaire.

RECOMMANDATIONS

- Il n'est pas nécessaire d'utiliser une scie circulaire ou des outils manuels similaires produisant de la poussière à grande vitesse pour la découpe ; la découpe est effectuée à l'aide d'outils manuels standard.

AVERTISSEMENTS

- **Glasroc X** sera fixé doit être au maximum de 20 cm.
- Les types de goujons métalliques et l'axe du profilé doivent être choisis en fonction du système.
- Pour murs extérieurs, les joints **Glasroc X** doivent être appliqués en quinconce.
- **Glasroc X** ne doit pas être utilisé comme matériau d'étanchéité.
- En cas d'utilisation de **Glasroc X** sur le plafond suspendu d'une piscine thermale, d'un bain turc ou d'un sauna exposé à une humidité intense et constante, des précautions telles qu'une forte ventilation doivent être prises pour assurer l'évacuation régulière de la vapeur d'eau dans les espaces restant entre le plafond suspendu.

Glasroc X

Panneau Extérieur

STANDARD

Standard	TS EN 15283-1+A1	Plaque de plâtre avec natte renforcement
Type	GM-FH1	

TECHNIQUE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Type standard	Tous les types	
Longueur*	2400 mm	2000 mm - 3000 mm	
Largeur	1200 mm	1200 mm	
Épaisseur	12,5 mm	12,5 mm	15 mm
Poids moyen	~11,00 kg/m^2	~11,00 kg/m^2	~13,00 kg/m^2
Résistance à la flexion (verticale aux fibres de papier)	≥ 540 N	≥ 540 N	≥ 645 N
Résistance à la flexion (fibres de papier Pararelto)	≥ 210N	≥210 N	≥252N
Types d'arêtes	İK	(K (bord conique) - KK (bord carré	
Conductivité thermique (Λ)	0,25 W/mK		
Absorption d'eau (Ağır-lıkça)**	≤ %5		
Résistance aux moisissures	10/10 Selon ASTM D3273		
Facteur de résistance à la perméabilité à la vapeur d'eau	10		
Résistance au feu	A1 : Incombustible selon TS EN 13501-1		
Résistance au cisaillement	1000 N		

EMBALLAGE

	Type standard	Tous les types	
Épaisseur	12,5 mm	12,5 mm	15 mm
Nombre de planches dans une palette	50 pcs/palette	50 pcs/palette	40 pcs/palette

* Les longueurs autres que 2400 mm sont produites sur commande spéciale.
** L'absorption d'eau basée sur le poids des plaques de plâtre avec un taux d'absorption d'eau réduit conformément à la norme TS EN 15283-1 est de 5 % maximum pour la classe H1 et de 5 % maximum pour la classe C. 10% maximum pour la classe H2 après 2 heures

04/2024_Rev : 01

DALSAN
www.dalsan.com.tr

DALSAN ALÇI A.Ş.
Kızılcaşar Mahallesi 1184. Cadde No: 22/1
İncek 06830 Gölbaşı / Ankara - Türkiye
T: (90) 312 303 4900 F: (90) 312 341 2569

(Firmamız,) () özelliklerini gerekli gördüğünde değiştirme hakkını saklı tutar.

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 ID 15 100 117415
Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001:2015 ID 15 104 191727

PK-T01.64